PAT-NO:

JP359219464A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 59219464 A

TITLE:

VAPOR PHASE CHEMICAL REACTION METHOD

PUBN-DATE:

December 10, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME ITO, TATSU SUGAWARA, KATSUO YOSHIMI, TAKEO HIRAIWA, ATSUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP59089445

APPL-DATE:

May 7, 1984

INT-CL (IPC): C23C011/00

US-CL-CURRENT: 438/762, 438/FOR.402

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a film of a reaction product having uniform film quality and thickness on the surface of a wafer by curving the showering surface in a reaction chamber, and injecting the 2nd gas to effect reaction while subjecting the 1st gas to a plasma discharge.

CONSTITUTION: The bottom surface of a showering part 4 in a reaction chamber 1 is curved in such a way that the spacing H<SB>0</SB> in the central part between the part 4 and a wafer 5 is large and that the spacings H<SB>1</SB>, H<SB>2</SB> in the peripheral part are small. While the 1st gas such as H<SB>2</SB> introduced into the chamber 1 is subjected to a plasma discharge, the 2nd gas such as SiH<SB>4</SB> introduced through an introducing pipe 3 is injected from the part 4. The 1st gas and the 2nd gas introduced below the part 4 along the circumference on the side surface of the part 4 from the inside of the chamber 1 are brought into reaction and the reaction product such as Si<SB>2</SB>Ny is deposited on the surface of the wafer 5. The nonuniformity of the film quality in the radial direction of the wafer 5 is eliminated by the above-mentioned method.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-219464

⑤ Int. Cl.³C 23 C 11/00

識別記号 101

庁内整理番号 8218-4K 砂公開 昭和59年(1984)12月10日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

②気相化学反応方法

②特

頭 昭59-89445

@出

昭52(1977)1月24日

砂特

昭52-5929の分割

⑫発 明 者·伊藤達

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

⑫発 明 者 菅原活郎

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内 ⑫発 明 者 吉見武夫

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

砂発 明 者 平岩篤

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台 4 丁

目6番地

⑩代 理 人 弁理士 髙橋明夫 外1名

明細 自由

発明の名称 気相化学反応方法

特許請求の範囲

1. プラズマ反応室内にウェハ酸置台を有する気相化学反応装置において、前記プラズマ反応室内に第1ガスを導入し、前記第1ガスに対してプラズマ放電を行なうとともに、上記第1のガスとは別に第2のガスをプラズマ反応室内に導入し、第1のガスと第2のガスとを化学反応させてウェハ酸置台上のウェハ面に反応物質を析出させる気相化学反応方法。

2. 前配第1ガスをちっ索、前配第2ガスを SiH_4 (モノシラン)とし、シリコンウェハ面に Si_xN_y なる反応物質を析出させるようにした特許請求の範囲第1項に配載の気相化学反応方法。

発明の詳細な説明

この発明はブラズマ放電を利用した気相化学反応方法、特にブラズマナイトライド生成方法に関するものである。

プラズマナイトライド生成方法は、プラズマ放

電を利用してSi(シリコン)とNi(ちっ聚)とを気相中で反応させてSixNy 化合物をつくり、Siウェハ上にSixNy(シリコンナイトラトド)膜等を形成する装置のもので、これを実施する装置として一般に反応室内に1枚のSiウェハのみを設置するLFE(会社名)型と、数枚のウェハを同時に設置できるAMT(会社名)型とがあるが、ここでは主として前者を対象とする。このような技術はたとえば、特開昭51-89384号公報等に記載されている。

LFE型プラズマナイトライド生成は、例えば 第1図を参照し、ペルシャー型の石英容器 1 内に ウェハ戦僅台 2 と、中央にガス導入管 3 を有する シャワー部 4 とを対向させ、容器周囲の高周波コイル (周波数 1 3.5 6 MHz)により容器内でブラズマ放電を行ないシャワーから出る SiH。(モノシラン)と周囲から導入しブラズマ化した N。と 反応 数質 SiaN。を析出させるようになっている。したがって Si と N。との反応は主としてシャワ

ところで容器 1 内で励起されたちっ絮 N*, N*, * 等は図面で示すようにシャワー側面より反応部に入り、ウェハの周辺部から接触するようになるために、ウェハ面への反応物質の析出は半径方向に 膜質の不均一を生じ、例えば第3 図に示すように ウェハ 5 の中心部7 で周辺より S i 成分の多い 「Si リッチ」のナイトライド観形成されること になった。

上述したように反応時においてウェハ周辺部と中心部とでSiH、とN:*との反応状態が変り、中心部でのSiH、リッチであるため相対的にNのデブレションが起り、一部でSiリッチのナイトライト膜が形成される。本顧発明者は上配現象は

SiH, に対するN.*, N* 濃度の不均一性が原因であると考え、これを改善するべく本発明をなした。したがってこの発明は、LFE型のプラズマC V D 装置において、ウェハの半径方向の膜質の不均一性をなくし、膜質,膜厚ともに一様な被膜を生成できる方法を提供することにある。

上記目的を達成するため本発明は、プラズマ 反応室内にウェハ戦艦台とシャワー部とを対向させ、シャワー部と方の反応室内に導入した第1ガスに対しプラズマ 放電を行ないながら、シャワー部から第2ガスを噴射させ、上配開出に出ってシャワー部の反応等入した第1ガスと上配第2ガスとのウェハ戦艦台上のウェハ戦艦台上のウェハ戦艦台上のウェハ戦艦台上のウェハ戦艦台上のウェハ戦をウェハ面との間隔を中心部域と、周辺部が近くなるようにシャワー面を脅曲させて成ることを特徴とする。

以下、実施例にそって具体的に説明する。 再び第1図を参照し、SiH、を導入するシャワ

一部4のシャワー面(下面)を従来の平面から脅曲面に変更する。すなわち、第2図(b)に示すようにシャワー部4とウェハ5との間において、中心部の間隔H。を大きく、周辺部の間隔H,H。を小さくなるようにシャワー部下面を上に凸な弯曲面を形成する。あるいは第4図を参照し、ウェハ面よりシャワー面までの高さHを半径「の関数として(H(r))変化させるものである。

このようなシャワー部を有する本発明のプラズマ C V D 装置を使用し、シャワー部から S i H。を噴射し、プラズマ 反応により励起させた N^* $\cdot N_2$ *を導入して S i H。 $+N_2$ * $-S_X$ N_Y 反応によりウェハ面に S i $_X$ N_Y 被膜を析出させた場合において、上記被膜中の S i の含有量は反応時の S i H。 $/N_2$ 比、総圧力及び R F (高周波)出力等により変化するが、その際のシャワー面とウェハ面との間隔 H は 重要なパラメータである。

一般に、SiH。/N。比が大きいほど、総圧力が低いほど、RF出力が小さいほど、そしてHが小さいほど、そしてHが小さいほどSi成分が大きいという関係がある。

これらパラメータを変更しても、一般に半径方向rのSi分布は相対的に保存される。上記パラメータの、Hは半径方向に比較的に容易に変えることができ、Hをrの関数とすることにより、周辺から導入されるNの優度変化を補償できる。すなわち、中心部でSiリッチの傾向は、中心部のHを大とし、Nのリッチの方向をひきもどすことにより修正される。

第5図はウェハ面に析出するSixNy において、一般的にそのx/yの割合がHが大きいほど低下することを示し、第6図は中心よりの距離 rが大きいほど低下することを示す。

第7図は日をF(r)なる関数と考えて、Fが上に凸の場合をF、、Fが平面の場合をF、、Fが下に凸の場合をF。とした場合の名×/yの r に対する曲線をそれぞれ示したもので、Fを上に凸にした場合、すなわちシャワー面とウェハ面との間隔が中心で大きく、周辺で小さくなるようにシャワー面を形成した場合に均一なSi 化合物の被膜が形成できることを示している。

持開昭59-219464(3)

なお、×/yの一定値は圧力,RF出力により 所報に制御できるものである。

本発明は前記実施例に限定されるものでなく、 これ以外に積々の実施形態が考えられる。

例えば、SiH、、SiC4、等にO。を反応させて、SiO。被膜を得る場合等高温反応物を低温プラズマを用いて反応させる多くの場合に本発明を応用できる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理的構造を示すプラズマCVD装置の断面図、第2図はシャワー部の形態を示し、(a)は従来例、(b)は本発明例のそれぞれの断面図、第3図はウェハにおけるSiリッチ部を示す平面図、第4図はシャワー面とウェハ面との間隔を説明するための図、第5図,第6図はシリコン分布量とHとの関係、同じく「との関係をそれぞれ示す曲級図、第7図はシャワー面の形状を変えた場合のシリコン分布量と「との関係を示す曲級図である。

1…反応容器、2…ウェハ軟置台、3…ガス導

- 入管、4…シャワー部、5…ウェハ、6…反応部、 ウェハ上に析出したシリコン化合物のシリコンリ ェチ部分。

代理人 弁理士 高 橋 明 夫



